

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 1/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

1. Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thanh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B2; Khối lượng thể tích khô: D500; Tên thương mại: HASS BLOCK

3. Kí hiệu mẫu: 167701

4. Số lượng: 15 viên

5. Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC

6. Ngày nhận mẫu: 24/08/2024

7. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến

8. Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	$\geq 2,5$	2,9	2,7	2,9	2,8	2,6	2,8	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 451 - 550	470	474	473	478	470	473,0	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,16	0,15	0,18	0,11	0,15	0,15	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 2/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thanh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B3; Khối lượng thể tích khô: D500; Tên thương mại: HASS BLOCK
- Kí hiệu mẫu: 167702
- Số lượng: 15 viên
- Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 24/08/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	$\geq 3,5$	4,2	4,1	3,8	3,8	3,9	4,0	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 451 - 550	477	473	479	476	472	475	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,15	0,17	0,17	0,17	0,14	0,16	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 3/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

1. Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thanh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B3; Khối lượng thể tích khô: D600; Tên thương mại: HASS BLOCK**3. Kí hiệu mẫu: 167703****4. Số lượng: 15 viên****5. Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC****6. Ngày nhận mẫu: 24/08/2024****7. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến****8. Kết quả thử nghiệm:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	$\geq 3,5$	4,1	3,9	3,8	4,2	4,1	4,0	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 551 - 650	604	609	612	604	610	608	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,17	0,14	0,11	0,14	0,15	0,14	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 4/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

1. Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thanh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B4; Khối lượng thể tích khô: D600; Tên thương mại: HASS BLOCK

3. Kí hiệu mẫu: 167704

4. Số lượng: 15 viên

5. Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC

6. Ngày nhận mẫu: 24/08/2024

7. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến

8. Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	$\geq 5,0$	5,8	6,1	5,7	5,9	5,8	5,9	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 551 - 650	580	583	586	587	582	584	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,18	0,12	0,17	0,13	0,16	0,15	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 5/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B4; Khối lượng thể tích khô: D700; Tên thương mại: HASS BLOCK
- Kí hiệu mẫu: 167705
- Số lượng: 15 viên
- Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 24/08/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	$\geq 5,0$	5,7	6,3	6,4	5,9	5,8	6,0	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 651 - 750	693	699	692	695	697	695	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,17	0,12	0,11	0,11	0,15	0,13	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 6/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B4; Khối lượng thể tích khô: D800; Tên thương mại: HASS BLOCK
- Kí hiệu mẫu: 167706
- Số lượng: 15 viên
- Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 24/08/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	$\geq 5,0$	5,7	6,0	6,0	5,6	5,6	5,8	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 751 - 850	759	758	757	761	755	758	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,12	0,11	0,16	0,13	0,12	0,13	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**GIÁM ĐỐC****ĐOÀN CÔNG ÁN****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 7/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

1. Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thanh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B6; Khối lượng thể tích khô: D700; Tên thương mại: HASS BLOCK

3. Kí hiệu mẫu: 167707

4. Số lượng: 15 viên

5. Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC

6. Ngày nhận mẫu: 24/08/2024

7. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến

8. Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	$\geq 7,5$	8,0	7,9	7,7	8,1	8,0	7,9	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 651 - 750	691	695	699	697	694	695	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,17	0,15	0,16	0,18	0,18	0,17	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0905.952.099 Website: www.aqcert.vn Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 8/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thanh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B6; Khối lượng thể tích khô: D800; Tên thương mại: HASS BLOCK
- Kí hiệu mẫu: 167708
- Số lượng: 15 viên
- Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 24/08/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	$\geq 7,5$	8,3	7,9	8,1	8,2	7,7	8,0	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 751 - 850	779	780	783	783	780	781	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,13	0,13	0,14	0,13	0,17	0,14	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG ẤN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 9/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

1. Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B6; Khối lượng thể tích khô: D900; Tên thương mại: HASS BLOCK**3. Kí hiệu mẫu: 167709****4. Số lượng: 15 viên****5. Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC****6. Ngày nhận mẫu: 24/08/2024****7. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến****8. Kết quả thử nghiệm:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	$\geq 7,5$	8,1	8,0	8,1	7,7	8,2	8,0	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 851 - 950	901	896	896	905	899	899	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,16	0,13	0,14	0,14	0,13	0,14	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 10/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

1. Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thanh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B8; Khối lượng thể tích khô: D800; Tên thương mại: HASS BLOCK**3. Kí hiệu mẫu: 167710****4. Số lượng: 15 viên****5. Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC****6. Ngày nhận mẫu: 24/08/2024****7. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến****8. Kết quả thử nghiệm:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	≥ 10	10,7	11,4	11,2	11,5	10,7	11,1	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 751 - 850	806	810	806	810	811	809	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,18	0,15	0,16	0,16	0,17	0,16	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG ẤN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 11/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

1. Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thanh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B8; Khối lượng thể tích khô: D900; Tên thương mại: HASS BLOCK**3. Kí hiệu mẫu: 167711****4. Số lượng: 15 viên****5. Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC****6. Ngày nhận mẫu: 24/08/2024****7. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến****8. Kết quả thử nghiệm:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	≥ 10	11,4	11,5	10,7	11,3	11,1	11,2	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 851 - 950	899	897	902	901	899	900	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,14	0,14	0,13	0,18	0,14	0,15	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG ÂN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 12/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

1. Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Loại mẫu: Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Cấp cường độ chịu nén: B8; Khối lượng thể tích khô: D1000; Tên thương mại: HASS BLOCK**3. Kí hiệu mẫu: 167712****4. Số lượng: 15 viên****5. Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC****6. Ngày nhận mẫu: 24/08/2024****7. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến****8. Kết quả thử nghiệm:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả						Kết luận
					1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	≥ 10	11,2	11,0	10,5	11,3	11,2	11,0	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 951 - 1050	980	976	977	976	980	978	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,14	0,16	0,12	0,16	0,18	0,15	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.