

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 13/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

1. Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Loại mẫu: Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép; Cấp cường độ chịu nén: B3; Khối lượng thể tích khô: D600; Tên thương mại: HASS ALC**3. Kí hiệu mẫu: 167713****4. Số lượng: 01 tổ mẫu****5. Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC****6. Ngày nhận mẫu: 24/08/2024****7. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến****8. Kết quả thử nghiệm:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả			Kết luận
					1	2	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	Giá trị trung bình: $\geq 3,5$ Giá trị đơn lẻ: $\geq 3,0$	4,1	3,7	4,1	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 551 - 650	572	579	576	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,16	-	0,16	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 14/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

1. Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Loại mẫu: Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép; Cấp cường độ chịu nén: B4; Khối lượng thể tích khô: D600; Tên thương mại: HASS ALC**3. Kí hiệu mẫu: 167714****4. Số lượng: 01 tổ mẫu****5. Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC****6. Ngày nhận mẫu: 24/08/2024****7. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến****8. Kết quả thử nghiệm:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả			Kết luận
					1	2	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	Giá trị trung bình: $\geq 5,0$ Giá trị đơn lẻ: $\geq 4,0$	6,0	5,6	5,8	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 551 - 650	571	575	573	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,15	-	-	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 15/28/9/24/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 28/09/2024

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Hass
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 99, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thanh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Loại mẫu: Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép; Cấp cường độ chịu nén: B6; Khối lượng thể tích khô: D700; Tên thương mại: HASS ALC
- Kí hiệu mẫu: 167715
- Số lượng: 01 tổ mẫu
- Số Biên nhận: 3/24/8/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 24/08/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả			Kết luận
					1	2	TB	
1	Cường độ nén	MPa	TCVN 9030:2017	Giá trị trung bình: $\geq 7,5$ Giá trị đơn lẻ: $\geq 6,0$	8,2	7,8	8,0	Đạt
2	Khối lượng thể tích khô	Kg/m ³		Trung bình: 651 - 750	677	722	694	Đạt
3	Độ co khô	mm/m		$\leq 0,2$	0,16	-	-	Đạt

THỬ NGHIỆM VIÊN**ĐOÀN CÔNG AN****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.