

Số : 01/07

PHIẾU KẾT QUẢ

19/07/2018
Trang : 01/01

1. Tên kiểu đo: Xác định hệ số dẫn nhiệt và nhiệt trở của gạch bê tông khí chung áp.	2. Khách hàng: Công ty Cổ phần HASS	3. Nơi thực hiện: PTN Nhiệt Động và Truyền Nhiệt.
4. Số lượng và loại mẫu đo: - 1 (một) mẫu. - Ký hiệu mẫu như phía khách hàng cung cấp.	5. Ngày nhận mẫu: 16/07/2018	6. Ngày thực hiện: 19/07/2018
7. Thiết bị đo: - Máy đo hệ số dẫn nhiệt QTM 500. - Xuất xứ: Kyoto – Electronics (Nhật Bản).	8. Điều kiện đo: - Nhiệt độ phòng điều chỉnh ổn định trong khoảng 27°C, độ ẩm khoảng 80%.	

9. Kết quả.

STT	Ký hiệu mẫu	Chiều dày δ (mm)	Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu làm gạch - λ (W/mK)					Nhiệt trở trung bình (m^2K/W)
			Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Trung bình	
1	ACC3 - 500	200	0,1638	0,1715	0,1621	0,1654	0,1657	1,2070

NGƯỜI THỰC HIỆN


Nguyễn Thị
Anh Trinh

TRƯỞNG PTN NHIỆT
ĐỘNG VÀ TRUYỀN NHIỆT


TS. HÀ ANH TÙNG

TT NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ
& CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ BÁCH KHOA
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lâm Đào Anh Vũ